

ALASKA SC LIQUIDO/POLVERE

Natura del prodotto

Additivo antigelo per calcestruzzo esente da cloruri, in polvere o liquido.

Campi d'impiego

ALASKA SC abbassa il punto di congelamento dell'impasto cementizio, permettendo la presa anche a temperature inferiori a 0°C.

Specifiche tecniche

Composizione

ALASKA SC è una miscela di sali idrosolubili.

Aspetto

Polvere bianca o liquido opalescente brunoastro.

Peso specifico

Polvere: 850 (± 50) g/dm³

Liquido: 1120 (± 50) g/dm³

Conservabilità

Il prodotto ha un'ottima stabilità purché venga tenuto nel suo imballo ermeticamente chiuso.

Preparazione del prodotto

ALASKA SC POLVERE può essere aggiunto direttamente nella miscela sabbia-cemento e poi impastato con acqua. È possibile anche scioglierlo preventivamente nell'acqua necessaria per preparare l'impasto cementizio. Le dosi vanno da 1 a 2 kg per 100 kg di cemento. Quest'ultima dose permette di gettare anche a temperature inferiori a 0°C.

ALASKA SC liquido viene fornito già miscelato in soluzione idonea e calibrata, è pronto all'uso e va impiegato nella preparazione dell'impasto in ragione da 1 a 3 kg per 100 kg di cemento.

Applicazione

I migliori risultati d'impiego di tutti i tipi di ALASKA SC si ottengono quando il cemento utilizzato è di recente produzione e non sia del tipo a presa lenta. Norma importante da seguire è che i componenti dell'impasto cemento-ghiaia e sabbia abbiano una temperatura di almeno 3-4°C.

Confezioni

ALASKA SC POLVERE: Sacchetti da 1 kg

ALASKA SC LIQUIDO: Taniche da 10 litri

Attenzione: Per l'impiego, seguire attentamente le indicazioni di sicurezza riportate sulle etichette dei contenitori.

Rev. 00 (11-15)

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA srl assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA srl debba darne preavviso a tutti gli interessati.

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



Imper Italia srl Via Volta, 8 · 10071
Frazione Mappano · Borgaro (TO) Italy
Tel (+39) 011 222.54.99 · Fax (+39) 011 222.54.80
imper@imper.it · www.imper.it