



SCHEMA TECNICA

Malta Minerale COPROX® Pittura cementizia

Descrizione

Malta minerale specifica per il completamento del sistema **COPROX®** in tutti i casi in cui sia previsto il contenimento dell'acqua oppure l'impermeabilizzazione in controspinta.

ASPETTO:

La malta è inorganica perché composta da leganti aerei, leganti idraulici e dal "principio attivo **COPROX®**"; è distribuita in confezioni pre-dosate dal produttore; è pronta all'uso e necessita solamente della corretta diluizione con acqua pulita.

Caratteristiche tecniche

Polvere Bianca		
Peso specifico		1,2 Kg/Lt
Malta Fresca		
Acqua d'impasto		20/22 % ca.
Resa teorica massima		ca.0,3 - 0,5 Kg/m ²
Spessore minimo di applicazione		Boiacca
Tempo di lavorabilità		ca. 60-75 min
Malta Indurita		
Assorbimento acqua	<i>UNI EN 1062-3</i>	W=0,70 Kg/m ² ■ min0,5 W24=0,68 Kg/m ² ■ min0,5
Assorbimento acqua sistema COPROX® intonaco S + COPROX® Pittura cementizia	<i>UNI EN 1062-3</i>	W=0,008 Kg/m ² ■ min0,5 W24=0,2 Kg/m ² ■ min0,5
Coefficiente di permeabilità al vapore	<i>UNI EN 7783-2</i>	Sd<0,001
Reazione al fuoco	<i>EN 13501-1</i>	Classe 1

Confezione e stoccaggio

Sacchi da Kg 5 inseriti in bidoni di plastica da 5, 10, 15 e 20 Kg
Stoccaggio mesi 36 in luogo asciutto e protetto dal gelo

Applicazione

Il materiale va impastato con acqua pulita in proporzione di:

- PRIMA MANO:** ca. 3 Litri (mai oltre 3,5 Litri) per ogni 5 Kg di polvere;
- MANI SUCCESSIVE:** ca. 3,5 Litri (mai oltre 4 Litri) per ogni 5 Kg di polvere.

SCHEDA TECNICA

Malta Minerale COPROX® Pittura cementizia



COPROX® Pittura Cementizia va applicato con pennello o pennellessa.

Prima di applicare **COPROX® Pittura Cementizia** è necessario lasciar riposare il materiale impastato rispettando i seguenti tempi:

1. almeno 20 minuti per **COPROX® Pittura Cementizia** bianca;
2. almeno 30 minuti per **COPROX® Pittura Cementizia** colorata.

Tra una mano di **COPROX® Pittura Cementizia** e la successiva deve trascorrere un intervallo di tempo di almeno 8 ore ed ogni volta il supporto deve essere bagnato e mantenuto umido.

Per le pareti verticali può essere sufficiente una mano di **COPROX® Pittura Cementizia**, mentre le superfici orizzontali necessitano di almeno 2 mani di **COPROX® Pittura Cementizia**.

Si raccomanda di evitare la sedimentazione agitando il prodotto e si ricorda che eventuali bolle d'aria affioranti indicano una insufficiente bagnatura del supporto; se l'impasto risultasse eccessivamente denso non aggiungere acqua ma bagnare ulteriormente la superficie da trattare.

Rispettare sempre le **temperature di applicazione** che sono comprese tra $\geq +5^{\circ}\text{C}$ e $\leq +30^{\circ}\text{C}$.

Avvertenze importanti

Il materiale è minerale e non contiene sostanze tossiche, quindi si dovranno adottare esclusivamente le precauzioni per la lavorazione degli intonaci di malta bastarda. Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi di prodotto.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Non applicare su supporti a base gesso.

Prima di applicare altri prodotti **Risanarè®** su **COPROX® Pittura Cementizia** è necessario consultare il ns. **Uff. Tecnico**.

Voci di capitolato

Applicazione a pennello o pennellessa del materiale **COPROX® Pittura Cementizia** in 1 o 2 mani successive per le pareti verticali e in 2 o più mani successive per le pavimentazioni, per il completamento del sistema **COPROX®** di impermeabilizzazione per controspinta o fenomeni di condensa.

Dati tecnici e certificazioni

Tutte le certificazioni sono disponibili in formato pdf sul ns. sito internet www.risana-re.com



La presente scheda tecnica è stata redatta con la supervisione dell'**ufficio tecnico Risanarè®** ed è parte integrante della documentazione di **Formazione Risanarè®**. L'**ufficio tecnico Risanarè®** è a completa disposizione per ulteriori informazioni, sopralluoghi, consulenze, aree test e quant'altro. Tutte le diciture contenute nella presente scheda tecnica sono il risultato della ns. migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati indicati sono suscettibili di modifiche conseguenti ai progressi delle ns. tecnologie produttive. L'applicazione è condotta al di fuori della ns. possibilità di controllo e, di conseguenza, la responsabilità spetta all'utilizzatore. La presente scheda tecnica sostituisce ed aggiorna le precedenti. **Risanarè® s.r.l.** si riserva di apportare modifiche di qualsiasi genere senza preavviso.
Cod. GM 0112