



SONCINO (CR)
 via Bindina 8 - 26029
 Tel. 0374.85462
 e-mail: info@danesilaterizi.it

Caratteristiche generali

Lunghezza	25 cm
Larghezza	35 cm
Altezza	23,5 cm
Percentuale di foratura	55%
Pezzi per pacco	48
Peso dell'elemento	15,5 Kg
Peso pacco	748 Kg
Spessore muratura	35 cm
Pezzi al m ²	18,0
Pezzi al m ³	51,5

Caratteristiche strutturali

Resistenza media a compressione nella direzione dei carichi verticali	10,5 N/mm ²
Resistenza media a compressione nella direzione ortogonale ai carichi verticali	2,2 N/mm ²
Campo d'impiego: Muratura portante in zona sismica 4 - Muratura di tamponamento	

Caratteristiche termiche

Spessore muratura	35 cm
Conducibilità termica dell'elemento	0,082 W/mK
Conducibilità termica della parete con Collante Plan	0,084 W/mK
Trasmittanza parete con Collante Plan e intonaco tradizionale*	0,226 W/mK
Sfasamento (malta tradizionale - parete intonacata)	23,44 ore
Attenuazione (malta tradizionale - parete intonacata)	0,022 -
Trasmittanza termica periodica* (malta tradizionale - parete intonacata)	0,005 W/m ² K
Massa superficiale al netto degli intonaci	283,3 kg/m ²
Calore specifico	1000 J/kgK
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	40

* 1,5 cm intonaco interno (=0,54 W/mK) + 1,5 cm intonaco esterno (=0,93 W/mK)

Resistenza al fuoco

Spessore muratura	35 cm
REI	240
EI	240

Potere fonoisolante (calcolato con la legge della massa)

Spessore muratura	35 cm
	50,6 dB

Capitolato

Dati, dimensioni, forme, pesi, qualità e colori, senza alcun preavviso, sono possibili di variazioni per esigenze produttive o di mercato

Fornaci Laterizi Danesi S.p.A

Sede Legale: Via Ponchielli, 7 - 20129 Milano - Cap. Soc. €5.579.600,00(i.v.)
 C.C.I.A.A. MI - Reg. Imp. MI 04537800155 - Cod. Fisc. E P. I.V.A. 04537800155 - R.E.A. MI 1021087
 Sede Amministrativa: Via Bindina, 8 - 26029 - Soncino (CR) - Tel. 0374 85462 - 85972 - Fax 0374 83030

Danesi Poroton Plan TS8 35.23,5.25 incastro 35 - Muratura in elevazione di spessore 35 cm, confezionata con blocchi in laterizio porizzato e rettificati aventi tutti i fori saturati con polistirene additivato con grafite e con incastro verticale a secco. Dimensioni nominali 35x23,5x23,5 cm (altezza = 23,5 cm) e percentuale di foratura minore del 55%. La muratura dovrà essere realizzata con giunti orizzontali sottili dello spessore di 1 mm, mediante l'applicazione del collante cementizio Plan Danesi. La trasmittanza complessiva della muratura calcolata secondo la norma UNI EN 1745 sarà di 0,226 W/m²K considerati due strati di intonaco di tipo tradizionale da 1,5 cm.

Dati, dimensioni, forme, pesi, qualità e colori, senza alcun preavviso, sono possibili di variazioni per esigenze produttive o di mercato

Fornaci Laterizi Danesi S.p.A

Sede Legale: Via Ponchielli, 7 - 20129 Milano - Cap. Soc. €5.579.600,00(i.v.)

C.C.I.A.A. MI - Reg. Imp. MI 04537800155 - Cod. Fisc. E P. I.V.A. 04537800155 - R.E.A. MI 1021087

Sede Amministrativa: Via Bindina, 8 - 26029 - Soncino (CR) - Tel. 0374 85462 - 85972 - Fax 0374 83030