

## NYGUM BLACK

### Natura del prodotto

Membrana liquida bitume-elastomerica.

### Campi d'impiego

È indicata per impermeabilizzare e proteggere fondazioni di costruzioni, coperture in fibrocemento, tetti, terrazzi. Ottimo il suo impiego come adesivo e protettivo per pannelli isolanti tipo polistirolo e poliuretano.

### Specifiche tecniche

#### Aspetto

Pasta tixotropica nera.

#### Peso specifico

1270 ( $\pm 50$ ) g/dm<sup>3</sup>

#### Stoccaggio

Chiuso nel suo imballo e mantenuto a temperature superiori a 5°C, ha una stabilità di 12 mesi circa.

### Prestazioni

Sfruttando le naturali caratteristiche impermeabilizzanti del bitume nobilitato con un elastomero di elevata resistenza agli agenti chimici e fisici ed essendo caratterizzato dal mantenere nel tempo una notevole elasticità, NYGUM BLACK è un prodotto versatile che assicura un'impermeabilizzazione continua e senza giunte, sicura, elastica e resistente. Ottimo utilizzo anche nei casi in cui risulta difficile l'applicazione di membrane bituminose e l'uso di fiamma per saldare.

### Resa

400 g/m<sup>2</sup> (diluito)

800 g/m<sup>2</sup> (tale e quale)

### Preparazione del prodotto

Viene generalmente applicato in due mani. La prima previa diluizione con acqua al 10-15%. La seconda tale e quale.

### Supporti e preparazione delle superfici

I supporti da trattare devono essere puliti e asciutti.

### Applicazione

Utilizzando pennello, rullo, spazzolone o spruzzo (airless), applicare una mano di NYGUM BLACK diluito al 30-40% con acqua, o primer bituminoso a solvente. A essiccazione avvenuta, applicare NYGUM BLACK tale e quale. Applicare la seconda mano a completa essiccazione della prima, dopo 16-24 ore, a seconda delle condizioni ambientali.

Il consumo di NYGUM BLACK diluito è di 400 g/m<sup>2</sup>; tale e quale è di circa 800 g/m<sup>2</sup>.

Il prodotto può essere applicato con interposizione di un tessuto rinforzante. In questo caso il consumo può essere di circa 1100 g/m<sup>2</sup>.

Non applicare il prodotto su supporti gelati o in previsione di pioggia e di freddo notturno.

Il prodotto non essiccato è asportabile con acqua.

## Confezioni

Secchielli da 5 kg  
Latte da 10 kg  
Secchielli da 20 kg

**Attenzione:** Per l'impiego, seguire attentamente le indicazioni di sicurezza riportate dall'etichetta applicata sui contenitori.

Rev. 00 (11-15)

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA srl assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA srl debba darne preavviso a tutti gli interessati.

ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001  
BUREAU VERITAS  
Certification



**Imper Italia srl** Via Volta, 8 · 10071  
Frazione Mappano · Borgaro (TO) Italy  
Tel (+39) 011 222.54.99 · Fax (+39) 011 222.54.80  
[imper@imper.it](mailto:imper@imper.it) · [www.imper.it](http://www.imper.it)